물질안전보건자료 (MSDS)

KUMHO 1778K

MSDS 번호 : AA03681-1210000005

Date of issue: 2021-02-24 **Revision date: 해당없음** **Version: 1.0**

1. 화학제품과 회사에 관한 정보

가. 제품명

- KUMHO 1778K

나. 제품의 권고 용도와 사용상의 제한

- 용도 : 타이어, 고무신, 운동화, 고무호스, 벨트 등 대부분의 일반 고무제품의 원료
- 사용상의 제한 : 자료없음

다. 제조자/공급자/유통업자 정보

- 회사명 : 금호석유화학(주) 울산고무공장
- 주소 : 울산광역시 남구 상개로 64(상개동)
- 담당부서 : 품질보증팀
- 전화번호 : +82-52-259-6051~7
- 긴급 전화번호 : +49 551 19240
- FAX 번호 : +82-52-259-6053

2. 유해성·위험성

가. 유해성·위험성 분류

- 해당없음

나. 예방조치 문구를 포함한 경고 표지 항목

○ **그림문자**

해당없음

○ **신호어**

- 해당없음

○ **유해·위험 문구**

- 해당없음

○ **예방조치문구**

1) 예방

- 해당없음

2) 대응

- 해당없음

3) 저장

- 해당없음

4) 폐기

- 해당없음

다. 유해성·위험성 분류기준에 포함되지 않는 기타 유해성·위험성

- 자료없음

3. 구성성분의 명칭 및 함유량

화학물질명	관용명 및 이명	CAS 번호 또는 식별번호	함유량(%)
스타이렌-부타디엔 고무(STYRENE-BUTADIENE RUBBER)	Ethenylbenzene polymer with 1,3-butadiene	9003-55-8 / KE-13258	66 ~ 70
수소처리된 중질 파라핀 증류액 (석유)	유제 오일	64742-54-7 / KE-12546	26 ~ 28
Fatty acids, (C=14-18) and (C=16-18)-unsatd.	자료없음	67701-06-8 / KE-14256	1 ~ 5
레진산 및 로진산, 칼륨염(RESIN ACIDS AND ROSIN ACIDS, POTASSIUM SALTS)	자료없음	61790-50-9 / KE-30261	1 ~ 5

4. 응급조치 요령

가. 눈에 들어갔을 때

- 눈을 문지르지 마시오.
- 많은 양의 물을 사용하여 적어도 15분 동안 눈을 씻어내시오.

나. 피부에 접촉했을 때

- 오염된 의복 및 신발을 벗고 즉시 적어도 15분 동안 비누와 물로 씻어내시오.
- 오염된 피복은 재사용 전에 (충분히) 세탁하시오.

다. 흡입했을 때

- 다량의 증기나 미스트에 노출되었을 경우 맑은 공기가 있는 곳으로 이동하시오.
- 필요에 따른 조치를 취하시오.

라. 먹었을 때

- 구토를 유발해야 하는지에 대해서 의사의 조언을 받으시오.
- 즉시 물로 입을 씻어내시오.

마. 기타 의사의 주의사항

- 오염상황을 의료관계자에게 알려 그들도 적절한 보호조치를 취하도록 하시오.

5. 폭발·화재시 대처방법

가. 적절한(및 부적절한) 소화제

- 분말소화제, 탄산가스, 일반 포말소화제, 분무
- 직사주수를 사용한 소화는 피하시오.
- 화재 진압 시 방화복, 소방용 구조헬멧, 소방용 안전화, 소방용 안전장갑, 공기호흡기를 착용하시오.

나. 화학물질로부터 생기는 특정 유해성

- 열, 스파크, 화염에 의해 점화할 수 있음
- 가열시 용기가 폭발할 수 있음
- 일부는 탈 수 있으나 쉽게 점화하지 않음
- 화재시 자극성, 독성 가스를 발생할 수 있음
- 물질의 흡입은 유해할 수 있음

다. 화재 진압 시 착용할 보호구 및 예방조치

- 관계인 외 접근을 막고 위험 지역의 출입을 금지하시오.
- 대규모 화재인 경우 무인방수장치를 활용하며, 여의치 않을 경우 물러나서 타도록 내버려 두시오.
- 물질 자체 또는 연소 생성물의 흡입을 피하시오.
- 소방서에 알리고, 화재 위치와 유해한 특징을 알려주시오.
- 위험 없이 할 수 있다면 용기를 화재지역으로부터 이동시키시오.

6. 누출 사고 시 대처방법

가. 인체를 보호하기 위해 필요한 조치 사항 및 보호구

- 누출된 물질을 만지지 마시오. 작업자가 위험 없이 누출을 중단시킬 수 있으면 중단시키시오.
- 누출지역으로부터 안전한 지역으로 용기를 이동하시오.
- 모든 점화원을 제거하시오.
- 밀폐된 공간에 출입하기 전에 환기를 실시하시오.
- 반드시 바람을 등지고 작업하고 바람을 안고 있는 사람을 대피시키시오.

나. 환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항

- 누출량이 많은 경우 119나 환경부, 지방환경관리청, 시·도(환경지도과)에 신고하시오.
- 누출물이 하수시설, 수계에 유입되지 않도록 차단시키시오.

다. 정화 또는 제거 방법

- 기준량 이상 배출 시 중앙정부, 지방자치단체에 배출 내용을 통지하시오.
- 누출된 물질은 적당한 용기에 쓸어 담고 오염된 장소를 청소하시오.
- 누출된 물질의 처분을 위해 적당한 용기에 수거하시오.

- 다량누출 : 저지대를 피하고 바람과 반대방향에 있도록 하시오. 누출물질의 처리를 위해 제방을 축조하여 관리하시오.
- 분진누출 : 확산을 최소화하기 위해서 플라스틱 시트 또는 방수성 천으로 덮어서 물과 접촉을 피하시오.

7. 취급 및 저장 방법

가. 안전취급요령

- 공학적 관리 및 개인보호구를 참조하여 작업하시오.
- 모든 안전 주의를 읽고 이해하기 전에는 취급하지 마시오.
- 분진의 발생과 축적을 최소화하시오.
- 사용 전에 사용설명서를 입수하시오.
- 용기가 비워진 후에도 제품 찌꺼기(증기, 액체, 고체)가 남아 있을 수 있으므로 모든 MSDS, 라벨 예방조치를 따르시오.

나. 안전한 저장 방법

- 누출여부를 주기적으로 점검하시오.
- 사용하지 않을 시에는 밀폐하여 놓으시오.
- 서늘하고 건조하며 통풍이 잘 되는 장소에 저장하시오.
- 손상된 용기는 사용하지 마시오.
- 용기에 물리적인 충격을 가하지 마시오.

8. 노출방지 및 개인보호구

가. 화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등

○ **국내노출기준**

- [스타이렌-부타디엔 고무(STYRENE-BUTADIENE RUBBER)] : 해당없음
- [수소처리된 중질 파라핀 증류액 (석유)] : 해당없음
- [Fatty acids, (C=14-18) and (C=16-18)-unsatd.] : 해당없음
- [레진산 및 로진산, 칼륨염(RESIN ACIDS AND ROSIN ACIDS, POTASSIUM SALTS)] : 해당없음

○ **ACGIH노출기준**

- [스타이렌-부타디엔 고무(STYRENE-BUTADIENE RUBBER)] : 해당없음
- [수소처리된 중질 파라핀 증류액 (석유)] : TWA 5 mg/m3, Inhalable particulate matter(Mineral oil, Pure, highly and severely refined)
- [Fatty acids, (C=14-18) and (C=16-18)-unsatd.] : 해당없음
- [레진산 및 로진산, 칼륨염(RESIN ACIDS AND ROSIN ACIDS, POTASSIUM SALTS)] : 해당없음

○ **생물학적 노출기준**

- [스타이렌-부타디엔 고무(STYRENE-BUTADIENE RUBBER)] : 해당없음
- [수소처리된 중질 파라핀 증류액 (석유)] : 해당없음
- [Fatty acids, (C=14-18) and (C=16-18)-unsatd.] : 해당없음
- [레진산 및 로진산, 칼륨염(RESIN ACIDS AND ROSIN ACIDS, POTASSIUM SALTS)] : 해당없음

나. 적절한 공학적 관리

- 가스, 증기, 미스트, 흄 또는 분진이 발산되는 작업장에 대하여는 공기 중에 이들 함유농도가 보건상 유해한 정도를 초과하지 않기를 권장함.

다. 개인 보호구

○ **호흡기 보호**

- 고효율 미립자 필터가 부착된 자급식 호흡용 보호구
- 공기여과식 호흡보호구(고효율 미립자 여과재)
- 미지농도 또는 기타 생명이나 건강에 급박한 위험이 있는 경우 : 송기마스크(복합식 에어라인 마스크), 공기호흡기(전면형)
- 분진, 미스트, 흄용 호흡보호구
- 사용전에 경고 특성을 고려하시오.
- 전동팬 부착 호흡보호구(분진, 미스트, 흄용 여과재)
- 해당물질에 직접적인 노출 또는 노출 가능성이 있는 경우, 한국산업안전보건공단 인증을 받은 방진마스크를 착용할 것.
- 호흡보호는 최소농도부터 최대농도까지 분류됨.

○ **눈 보호**

- 작업장 가까운 곳에 세안설비와 비상세척설비(샤워식)를 설치하시오.
- 해당물질에 직접적인 노출 또는 노출 가능성이 있는 경우, 한국산업안전보건공단 인증을 받은 화학물질용 보안경을 착용할 것.

○ **손 보호**

- 해당물질에 직접적인 노출 또는 노출 가능성이 있는 경우, 한국산업안전보건공단 인증을 받은 화학물질용 안전 장갑을 착용할 것.

○ **신체 보호**

- 해당물질에 직접적인 노출 또는 노출 가능성이 있는 경우, 한국산업안전보건공단 인증을 받은 화학물질용 보호복을 착용할 것.

9. 물리화학적 특성

가. 외관	
- 성상	고체
- 색	자료없음
나. 냄새	약한 냄새
다. 냄새역치	자료없음
라. pH	자료없음
마. 녹는점/어는점	자료없음
바. 초기 끓는점과 끓는점 범위	자료없음
사. 인화점	246℃
아. 증발 속도	자료없음
자. 인화성 (고체, 기체)	자료없음
차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한	자료없음
카. 증기압	자료없음
타. 용해도	불용성
파. 증기밀도	자료없음
하. 비중	자료없음
거. N-옥탄올/물 분배계수	자료없음
너. 자연발화온도	388℃
더. 분해온도	자료없음
러. 점도	자료없음
머. 분자량	해당없음

10. 안정성 및 반응성

가. 화학적 안정성 및 유해 반응의 가능성

- 권장된 보관과 취급시 안정함.

나. 피해야 할 조건

- 혼합금지 물질 및 조건을 피하시오.

다. 피해야 할 물질

- 자료없음

라. 분해시 생성되는 유해물질

- 자료없음

11. 독성에 관한 정보

가. 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보

○ **(호흡기)**

- 자료없음

○ **(경구)**

- 자료없음

○ **(눈·피부)**

- 자료없음

나. 건강 유해성 정보

○ **급성 독성**

*** 경구 독성**

- 제품 (ATEmix) : >5000mg/kg
- [스타이렌-부타디엔 고무(STYRENE-BUTADIENE RUBBER)] : 자료없음

- [수소처리된 중질 파라핀 증류액 (석유)] : LD50 > 5000 ㎎/kg Rat (ECHA)
- [Fatty acids, (C=14-18) and (C=16-18)-unsatd.] : 자료없음
- [레진산 및 로진산, 칼륨염(RESIN ACIDS AND ROSIN ACIDS, POTASSIUM SALTS)] : 자료없음

*** 경피 독성**

- 제품 (ATEmix) : >5000mg/kg
- [스타이렌-부타디엔 고무(STYRENE-BUTADIENE RUBBER)] : 자료없음
- [수소처리된 중질 파라핀 증류액 (석유)] : LD50 >5000 ㎎/kg Rabbit (ECHA)
- [Fatty acids, (C=14-18) and (C=16-18)-unsatd.] : 자료없음
- [레진산 및 로진산, 칼륨염(RESIN ACIDS AND ROSIN ACIDS, POTASSIUM SALTS)] : 자료없음

*** 흡입 독성**

- 제품 (ATEmix) : 자료없음
- [스타이렌-부타디엔 고무(STYRENE-BUTADIENE RUBBER)] : 자료없음
- [수소처리된 중질 파라핀 증류액 (석유)] : LC50 >5.53 ㎎/ℓ 4 hr Rat (ECHA)
- [Fatty acids, (C=14-18) and (C=16-18)-unsatd.] : 자료없음
- [레진산 및 로진산, 칼륨염(RESIN ACIDS AND ROSIN ACIDS, POTASSIUM SALTS)] : 자료없음

○ 피부 부식성 또는 자극성

- [스타이렌-부타디엔 고무(STYRENE-BUTADIENE RUBBER)] : 자료없음
- [수소처리된 중질 파라핀 증류액 (석유)] : 토끼 : P.I.I. = ~0.6(비자극)(ECHA)
- [Fatty acids, (C=14-18) and (C=16-18)-unsatd.] : 자료없음
- [레진산 및 로진산, 칼륨염(RESIN ACIDS AND ROSIN ACIDS, POTASSIUM SALTS)] : 자료없음

○ 심한 눈 손상 또는 자극성

- [스타이렌-부타디엔 고무(STYRENE-BUTADIENE RUBBER)] : 토끼를 이용한 안자극성 실험결과(STANDARD DRAIZE TEST) : 약한 자극(Mild, 500mg/24H) (RTECS)
- [수소처리된 중질 파라핀 증류액 (석유)] : 토끼 : 비자극 (ECHA)
- [Fatty acids, (C=14-18) and (C=16-18)-unsatd.] : 자료없음
- [레진산 및 로진산, 칼륨염(RESIN ACIDS AND ROSIN ACIDS, POTASSIUM SALTS)] : 자료없음

○ 호흡기 과민성

- [스타이렌-부타디엔 고무(STYRENE-BUTADIENE RUBBER)] : 자료없음
- [수소처리된 중질 파라핀 증류액 (석유)] : 자료없음
- [Fatty acids, (C=14-18) and (C=16-18)-unsatd.] : 자료없음
- [레진산 및 로진산, 칼륨염(RESIN ACIDS AND ROSIN ACIDS, POTASSIUM SALTS)] : 자료없음

○ 피부 과민성

- [스타이렌-부타디엔 고무(STYRENE-BUTADIENE RUBBER)] : 자료없음
- [수소처리된 중질 파라핀 증류액 (석유)] : 비과민성(Guinea Pig)(ECHA)
- [Fatty acids, (C=14-18) and (C=16-18)-unsatd.] : 자료없음
- [레진산 및 로진산, 칼륨염(RESIN ACIDS AND ROSIN ACIDS, POTASSIUM SALTS)] : 자료없음

○ 발암성

*** 환경부 화학물질관리법**

- [스타이렌-부타디엔 고무(STYRENE-BUTADIENE RUBBER)] : 해당없음
- [수소처리된 중질 파라핀 증류액 (석유)] : 해당없음
- [Fatty acids, (C=14-18) and (C=16-18)-unsatd.] : 해당없음
- [레진산 및 로진산, 칼륨염(RESIN ACIDS AND ROSIN ACIDS, POTASSIUM SALTS)] : 해당없음

*** IARC**

- [스타이렌-부타디엔 고무(STYRENE-BUTADIENE RUBBER)] : Group 3
- [수소처리된 중질 파라핀 증류액 (석유)] : 해당없음
- [Fatty acids, (C=14-18) and (C=16-18)-unsatd.] : 해당없음
- [레진산 및 로진산, 칼륨염(RESIN ACIDS AND ROSIN ACIDS, POTASSIUM SALTS)] : 해당없음

*** OSHA**

- [스타이렌-부타디엔 고무(STYRENE-BUTADIENE RUBBER)] : 해당없음
- [수소처리된 중질 파라핀 증류액 (석유)] : 해당없음
- [Fatty acids, (C=14-18) and (C=16-18)-unsatd.] : 해당없음
- [레진산 및 로진산, 칼륨염(RESIN ACIDS AND ROSIN ACIDS, POTASSIUM SALTS)] : 해당없음

*** ACGIH**

- [스타이렌-부타디엔 고무(STYRENE-BUTADIENE RUBBER)] : 해당없음
- [수소처리된 중질 파라핀 증류액 (석유)] : 해당없음
- [Fatty acids, (C=14-18) and (C=16-18)-unsatd.] : 해당없음
- [레진산 및 로진산, 칼륨염(RESIN ACIDS AND ROSIN ACIDS, POTASSIUM SALTS)] : 해당없음

*** NTP**

- [스타이렌-부타디엔 고무(STYRENE-BUTADIENE RUBBER)] : 해당없음
- [수소처리된 중질 파라핀 증류액 (석유)] : 해당없음
- [Fatty acids, (C=14-18) and (C=16-18)-unsatd.] : 해당없음
- [레진산 및 로진산, 칼륨염(RESIN ACIDS AND ROSIN ACIDS, POTASSIUM SALTS)] : 해당없음

*** EU CLP**

- [스타이렌-부타디엔 고무(STYRENE-BUTADIENE RUBBER)] : 해당없음
- [수소처리된 중질 파라핀 증류액 (석유)] : Carc. 1B (Note L : IP346 방법에 의해 측정된 DMSO extract가 3% 미만인 경우는 제외)
- [Fatty acids, (C=14-18) and (C=16-18)-unsatd.] : 해당없음
- [레진산 및 로진산, 칼륨염(RESIN ACIDS AND ROSIN ACIDS, POTASSIUM SALTS)] : 해당없음

○ **생식세포 변이원성**

- [스타이렌-부타디엔 고무(STYRENE-BUTADIENE RUBBER)] : 자료없음
- [수소처리된 중질 파라핀 증류액 (석유)] : 자료없음
- [Fatty acids, (C=14-18) and (C=16-18)-unsatd.] : 자료없음
- [레진산 및 로진산, 칼륨염(RESIN ACIDS AND ROSIN ACIDS, POTASSIUM SALTS)] : 자료없음

○ **생식독성**

- [스타이렌-부타디엔 고무(STYRENE-BUTADIENE RUBBER)] : 자료없음
- [수소처리된 중질 파라핀 증류액 (석유)] : 자료없음
- [Fatty acids, (C=14-18) and (C=16-18)-unsatd.] : 자료없음
- [레진산 및 로진산, 칼륨염(RESIN ACIDS AND ROSIN ACIDS, POTASSIUM SALTS)] : 자료없음

○ **특정 표적장기 독성 (1회 노출)**

- [스타이렌-부타디엔 고무(STYRENE-BUTADIENE RUBBER)] : 자료없음
- [수소처리된 중질 파라핀 증류액 (석유)] : 자료없음
- [Fatty acids, (C=14-18) and (C=16-18)-unsatd.] : 자료없음
- [레진산 및 로진산, 칼륨염(RESIN ACIDS AND ROSIN ACIDS, POTASSIUM SALTS)] : 자료없음

○ **특정 표적장기 독성 (반복 노출)**

- [스타이렌-부타디엔 고무(STYRENE-BUTADIENE RUBBER)] : 자료없음
- [수소처리된 중질 파라핀 증류액 (석유)] : 자료없음
- [Fatty acids, (C=14-18) and (C=16-18)-unsatd.] : 자료없음
- [레진산 및 로진산, 칼륨염(RESIN ACIDS AND ROSIN ACIDS, POTASSIUM SALTS)] : 자료없음

○ **흡인 유해성**

- [스타이렌-부타디엔 고무(STYRENE-BUTADIENE RUBBER)] : 자료없음
- [수소처리된 중질 파라핀 증류액 (석유)] : 자료없음
- [Fatty acids, (C=14-18) and (C=16-18)-unsatd.] : 자료없음
- [레진산 및 로진산, 칼륨염(RESIN ACIDS AND ROSIN ACIDS, POTASSIUM SALTS)] : 자료없음

○ **고용노동부고시**

*** 발암성**

- [스타이렌-부타디엔 고무(STYRENE-BUTADIENE RUBBER)] : 해당없음
- [수소처리된 중질 파라핀 증류액 (석유)] : 해당없음
- [Fatty acids, (C=14-18) and (C=16-18)-unsatd.] : 해당없음
- [레진산 및 로진산, 칼륨염(RESIN ACIDS AND ROSIN ACIDS, POTASSIUM SALTS)] : 해당없음

*** 생식세포 변이원성**

- [스타이렌-부타디엔 고무(STYRENE-BUTADIENE RUBBER)] : 해당없음
- [수소처리된 중질 파라핀 증류액 (석유)] : 해당없음
- [Fatty acids, (C=14-18) and (C=16-18)-unsatd.] : 해당없음
- [레진산 및 로진산, 칼륨염(RESIN ACIDS AND ROSIN ACIDS, POTASSIUM SALTS)] : 해당없음

*** 생식독성**

- [스타이렌-부타디엔 고무(STYRENE-BUTADIENE RUBBER)] : 해당없음
- [수소처리된 중질 파라핀 증류액 (석유)] : 해당없음
- [Fatty acids, (C=14-18) and (C=16-18)-unsatd.] : 해당없음
- [레진산 및 로진산, 칼륨염(RESIN ACIDS AND ROSIN ACIDS, POTASSIUM SALTS)] : 해당없음

12. 환경에 미치는 영향

가. 생태독성

○ **어류**

- [스타이렌-부타디엔 고무(STYRENE-BUTADIENE RUBBER)] : 자료없음

- [수소처리된 중질 파라핀 증류액 (석유)] : LC50 5000 ㎎/ℓ 96 hr Oncorhynchus mykiss (IUCLID)
- [Fatty acids, (C=14-18) and (C=16-18)-unsatd.] : (Water Solubility: 0.4668 mg/L) (Estimate)
- [레진산 및 로진산, 칼륨염(RESIN ACIDS AND ROSIN ACIDS, POTASSIUM SALTS)] : LC50 61.828 ㎎/ℓ 96 hr (Estimate)

○ **갑각류**

- [스타이렌-부타디엔 고무(STYRENE-BUTADIENE RUBBER)] : 자료없음
- [수소처리된 중질 파라핀 증류액 (석유)] : EC50 1000 ㎎/ℓ 48 hr Daphnia magna (IUCLID)
- [Fatty acids, (C=14-18) and (C=16-18)-unsatd.] : 자료없음
- [레진산 및 로진산, 칼륨염(RESIN ACIDS AND ROSIN ACIDS, POTASSIUM SALTS)] : LC50 69.292 ㎎/ℓ 48 hr (Estimate)

○ **조류**

- [스타이렌-부타디엔 고무(STYRENE-BUTADIENE RUBBER)] : 자료없음
- [수소처리된 중질 파라핀 증류액 (석유)] : EC50 1000 ㎎/ℓ 96 hr Scenedesmus subspicatus (IUCLID)
- [Fatty acids, (C=14-18) and (C=16-18)-unsatd.] : 자료없음
- [레진산 및 로진산, 칼륨염(RESIN ACIDS AND ROSIN ACIDS, POTASSIUM SALTS)] : EC50 44.971 ㎎/ℓ 96 hr (Estimate)

나. 잔류성 및 분해성

○ **잔류성**

- [스타이렌-부타디엔 고무(STYRENE-BUTADIENE RUBBER)] : 자료없음
- [수소처리된 중질 파라핀 증류액 (석유)] : log Kow = 3.9 ~ 6 (Estimate)
- [Fatty acids, (C=14-18) and (C=16-18)-unsatd.] : log Kow = 6.11 (Estimate)
- [레진산 및 로진산, 칼륨염(RESIN ACIDS AND ROSIN ACIDS, POTASSIUM SALTS)] : log Kow 2.65 (Estimate)

○ **분해성**

- [스타이렌-부타디엔 고무(STYRENE-BUTADIENE RUBBER)] : 자료없음
- [수소처리된 중질 파라핀 증류액 (석유)] : 자료없음
- [Fatty acids, (C=14-18) and (C=16-18)-unsatd.] : 자료없음
- [레진산 및 로진산, 칼륨염(RESIN ACIDS AND ROSIN ACIDS, POTASSIUM SALTS)] : 자료없음

다. 생물 농축성

○ **생물 농축성**

- [스타이렌-부타디엔 고무(STYRENE-BUTADIENE RUBBER)] : 자료없음
- [수소처리된 중질 파라핀 증류액 (석유)] : 자료없음
- [Fatty acids, (C=14-18) and (C=16-18)-unsatd.] : BCF = 56.23 (Estimate)
- [레진산 및 로진산, 칼륨염(RESIN ACIDS AND ROSIN ACIDS, POTASSIUM SALTS)] : BCF 56.23 (Estimate)

○ **생분해성**

- [스타이렌-부타디엔 고무(STYRENE-BUTADIENE RUBBER)] : 자료없음
- [수소처리된 중질 파라핀 증류액 (석유)] : Biodegradability = 6 (%) 28 day (Aerobic, Domestic wastewater, does not decompose easily)
- [Fatty acids, (C=14-18) and (C=16-18)-unsatd.] : 자료없음
- [레진산 및 로진산, 칼륨염(RESIN ACIDS AND ROSIN ACIDS, POTASSIUM SALTS)] : 자료없음

라. 토양 이동성

- [스타이렌-부타디엔 고무(STYRENE-BUTADIENE RUBBER)] : 자료없음
- [수소처리된 중질 파라핀 증류액 (석유)] : 자료없음
- [Fatty acids, (C=14-18) and (C=16-18)-unsatd.] : 자료없음
- [레진산 및 로진산, 칼륨염(RESIN ACIDS AND ROSIN ACIDS, POTASSIUM SALTS)] : 자료없음

마. 오존층 유해성

- [스타이렌-부타디엔 고무(STYRENE-BUTADIENE RUBBER)] : 해당없음
- [수소처리된 중질 파라핀 증류액 (석유)] : 해당없음
- [Fatty acids, (C=14-18) and (C=16-18)-unsatd.] : 해당없음
- [레진산 및 로진산, 칼륨염(RESIN ACIDS AND ROSIN ACIDS, POTASSIUM SALTS)] : 해당없음

바. 기타 유해 영향

- [스타이렌-부타디엔 고무(STYRENE-BUTADIENE RUBBER)] : 자료없음
- [수소처리된 중질 파라핀 증류액 (석유)] : fish: NOEC(Fathead Minnow) >5000 mg/L/7days
- [Fatty acids, (C=14-18) and (C=16-18)-unsatd.] : 자료없음
- [레진산 및 로진산, 칼륨염(RESIN ACIDS AND ROSIN ACIDS, POTASSIUM SALTS)] : 자료없음

13. 폐기 시 주의사항

가. 폐기방법

- 소각 처리할 것.
- 유수분리가 가능한 것은 유수분리방법으로 사전 처리할 것.
- 폐기물의 발생을 최대한 억제하고, 발생한 폐기물을 스스로 재활용함으로써 폐기물의 배출을 최소화할 것.
- 소각이 곤란한 경우에는 최대지름 15센티미터 이하의 크기로 파쇄・절단 또는 용융한 후 지정폐기물을 매립할 수 있는 관리형 매립시설에 매립하시오.

나. 폐기시 주의사항

- 사업장폐기물을 배출하는 사업자(사업장폐기물배출자)는 사업장에서 발생하는 폐기물을 스스로 처리하거나, 폐기물처리업자, 다른 사람의 폐기물을 재생처리 하는 자, 폐기물 처리시설을 설치 운영하는 자에게 위임하여 처리하여야 함.
- 폐기물관리법상 규정을 준수할 것.

14. 운송에 필요한 정보

가. 유엔번호(IMDG CODE/IATA DGR)

- 해당없음

나. 유엔 적정 선적명

- 해당없음

다. 운송에서의 위험성 등급

- 해당없음

라. 용기등급(IMDG CODE/IATA DGR)

- 해당없음

마. 해양오염물질

- 해당없음

바. 사용자가 운송 또는 운송 수단에 관련해 알 필요가 있거나 필요한 특별한 안전 대책

- 지역 운송 시 위험물안전관리법에 따름.
- DOT 및 기타 규정에 맞게 포장 및 운송.
- 화재 시 비상조치의 종류 : 자료없음
- 유출 시 비상조치의 종류 : 자료없음

15. 법적 규제현황

가. 산업안전보건법에 의한 규제

○ **작업환경측정물질**

- [스타이렌-부타디엔 고무(STYRENE-BUTADIENE RUBBER)] : 해당없음
- [수소처리된 중질 파라핀 증류액 (석유)] : 해당없음
- [Fatty acids, (C=14-18) and (C=16-18)-unsatd.] : 해당없음
- [레진산 및 로진산, 칼륨염(RESIN ACIDS AND ROSIN ACIDS, POTASSIUM SALTS)] : 해당없음

○ **노출기준설정물질**

- [스타이렌-부타디엔 고무(STYRENE-BUTADIENE RUBBER)] : 해당없음
- [수소처리된 중질 파라핀 증류액 (석유)] : 해당없음
- [Fatty acids, (C=14-18) and (C=16-18)-unsatd.] : 해당없음
- [레진산 및 로진산, 칼륨염(RESIN ACIDS AND ROSIN ACIDS, POTASSIUM SALTS)] : 해당없음

○ **관리대상유해물질**

- [스타이렌-부타디엔 고무(STYRENE-BUTADIENE RUBBER)] : 해당없음
- [수소처리된 중질 파라핀 증류액 (석유)] : 해당없음
- [Fatty acids, (C=14-18) and (C=16-18)-unsatd.] : 해당없음
- [레진산 및 로진산, 칼륨염(RESIN ACIDS AND ROSIN ACIDS, POTASSIUM SALTS)] : 해당없음

○ **특수건강검진대상물질**

- [스타이렌-부타디엔 고무(STYRENE-BUTADIENE RUBBER)] : 해당없음
- [수소처리된 중질 파라핀 증류액 (석유)] : 해당없음
- [Fatty acids, (C=14-18) and (C=16-18)-unsatd.] : 해당없음
- [레진산 및 로진산, 칼륨염(RESIN ACIDS AND ROSIN ACIDS, POTASSIUM SALTS)] : 해당없음

○ **제조등금지물질**
- [스타이렌-부타디엔 고무(STYRENE-BUTADIENE RUBBER)] : 해당없음
- [수소처리된 중질 파라핀 증류액 (석유)] : 해당없음
- [Fatty acids, (C=14-18) and (C=16-18)-unsatd.] : 해당없음
- [레진산 및 로진산, 칼륨염(RESIN ACIDS AND ROSIN ACIDS, POTASSIUM SALTS)] : 해당없음

○ **허가대상물질**
- [스타이렌-부타디엔 고무(STYRENE-BUTADIENE RUBBER)] : 해당없음
- [수소처리된 중질 파라핀 증류액 (석유)] : 해당없음
- [Fatty acids, (C=14-18) and (C=16-18)-unsatd.] : 해당없음
- [레진산 및 로진산, 칼륨염(RESIN ACIDS AND ROSIN ACIDS, POTASSIUM SALTS)] : 해당없음

○ **PSM대상물질**
- [스타이렌-부타디엔 고무(STYRENE-BUTADIENE RUBBER)] : 해당없음
- [수소처리된 중질 파라핀 증류액 (석유)] : 해당없음
- [Fatty acids, (C=14-18) and (C=16-18)-unsatd.] : 해당없음
- [레진산 및 로진산, 칼륨염(RESIN ACIDS AND ROSIN ACIDS, POTASSIUM SALTS)] : 해당없음

나. 화학물질의 등록 및 평가 등에 관한 법률

○ **등록대상기존화학물질**
- [스타이렌-부타디엔 고무(STYRENE-BUTADIENE RUBBER)] : 해당없음
- [수소처리된 중질 파라핀 증류액 (석유)] : 해당없음
- [Fatty acids, (C=14-18) and (C=16-18)-unsatd.] : 해당없음
- [레진산 및 로진산, 칼륨염(RESIN ACIDS AND ROSIN ACIDS, POTASSIUM SALTS)] : 해당없음

○ **중점관리물질**
- [스타이렌-부타디엔 고무(STYRENE-BUTADIENE RUBBER)] : 해당없음
- [수소처리된 중질 파라핀 증류액 (석유)] : 해당없음
- [Fatty acids, (C=14-18) and (C=16-18)-unsatd.] : 해당없음
- [레진산 및 로진산, 칼륨염(RESIN ACIDS AND ROSIN ACIDS, POTASSIUM SALTS)] : 해당없음

○ **CMR(발암성, 생식세포변이원성, 생식독성) 및 CMR 우려 물질**
- [스타이렌-부타디엔 고무(STYRENE-BUTADIENE RUBBER)] : 해당없음
- [수소처리된 중질 파라핀 증류액 (석유)] : 해당없음
- [Fatty acids, (C=14-18) and (C=16-18)-unsatd.] : 해당없음
- [레진산 및 로진산, 칼륨염(RESIN ACIDS AND ROSIN ACIDS, POTASSIUM SALTS)] : 해당없음

다. 화학물질관리법에 의한 규제

○ **유독물질**
- [스타이렌-부타디엔 고무(STYRENE-BUTADIENE RUBBER)] : 해당없음
- [수소처리된 중질 파라핀 증류액 (석유)] : 해당없음
- [Fatty acids, (C=14-18) and (C=16-18)-unsatd.] : 해당없음
- [레진산 및 로진산, 칼륨염(RESIN ACIDS AND ROSIN ACIDS, POTASSIUM SALTS)] : 해당없음

○ **배출량조사대상화학물질**
- [스타이렌-부타디엔 고무(STYRENE-BUTADIENE RUBBER)] : 해당없음
- [수소처리된 중질 파라핀 증류액 (석유)] : 해당없음
- [Fatty acids, (C=14-18) and (C=16-18)-unsatd.] : 해당없음
- [레진산 및 로진산, 칼륨염(RESIN ACIDS AND ROSIN ACIDS, POTASSIUM SALTS)] : 해당없음

○ **사고대비물질**
- [스타이렌-부타디엔 고무(STYRENE-BUTADIENE RUBBER)] : 해당없음
- [수소처리된 중질 파라핀 증류액 (석유)] : 해당없음
- [Fatty acids, (C=14-18) and (C=16-18)-unsatd.] : 해당없음
- [레진산 및 로진산, 칼륨염(RESIN ACIDS AND ROSIN ACIDS, POTASSIUM SALTS)] : 해당없음

○ **제한물질**
- [스타이렌-부타디엔 고무(STYRENE-BUTADIENE RUBBER)] : 해당없음
- [수소처리된 중질 파라핀 증류액 (석유)] : 해당없음
- [Fatty acids, (C=14-18) and (C=16-18)-unsatd.] : 해당없음
- [레진산 및 로진산, 칼륨염(RESIN ACIDS AND ROSIN ACIDS, POTASSIUM SALTS)] : 해당없음

○ **허가물질**
- [스타이렌-부타디엔 고무(STYRENE-BUTADIENE RUBBER)] : 해당없음
- [수소처리된 중질 파라핀 증류액 (석유)] : 해당없음

- [Fatty acids, (C=14-18) and (C=16-18)-unsatd.] : 해당없음
- [레진산 및 로진산, 칼륨염(RESIN ACIDS AND ROSIN ACIDS, POTASSIUM SALTS)] : 해당없음

○ **금지물질**

- [스타이렌-부타디엔 고무(STYRENE-BUTADIENE RUBBER)] : 해당없음
- [수소처리된 중질 파라핀 증류액 (석유)] : 해당없음
- [Fatty acids, (C=14-18) and (C=16-18)-unsatd.] : 해당없음
- [레진산 및 로진산, 칼륨염(RESIN ACIDS AND ROSIN ACIDS, POTASSIUM SALTS)] : 해당없음

라. 위험물안전관리법에 의한 규제

- 위험물에 해당되지 않음

마. 폐기물관리법에 의한 규제

- 본 제품은 사업장에서 발생하는 폐기물 중 폐기물관리법시행령[별표1]에 의해 지정폐기물(폐합성고분자화합물)에 해당됨.

바. 기타 국내 및 외국법에 의한 규제

○ **잔류성 오염물질 관리법**

- [스타이렌-부타디엔 고무(STYRENE-BUTADIENE RUBBER)] : 해당없음
- [수소처리된 중질 파라핀 증류액 (석유)] : 해당없음
- [Fatty acids, (C=14-18) and (C=16-18)-unsatd.] : 해당없음
- [레진산 및 로진산, 칼륨염(RESIN ACIDS AND ROSIN ACIDS, POTASSIUM SALTS)] : 해당없음

○ **EU 분류 정보**

*** 확정분류 결과**

- [스타이렌-부타디엔 고무(STYRENE-BUTADIENE RUBBER)] : 해당없음
- [수소처리된 중질 파라핀 증류액 (석유)] : H350
- [Fatty acids, (C=14-18) and (C=16-18)-unsatd.] : 해당없음
- [레진산 및 로진산, 칼륨염(RESIN ACIDS AND ROSIN ACIDS, POTASSIUM SALTS)] : 해당없음

○ **미국 관리 정보**

*** OSHA 규정 (29CFR1910.119)**

- [스타이렌-부타디엔 고무(STYRENE-BUTADIENE RUBBER)] : 해당없음
- [수소처리된 중질 파라핀 증류액 (석유)] : 해당없음
- [Fatty acids, (C=14-18) and (C=16-18)-unsatd.] : 해당없음
- [레진산 및 로진산, 칼륨염(RESIN ACIDS AND ROSIN ACIDS, POTASSIUM SALTS)] : 해당없음

*** CERCLA 103 규정 (40CFR302.4)**

- [스타이렌-부타디엔 고무(STYRENE-BUTADIENE RUBBER)] : 해당없음
- [수소처리된 중질 파라핀 증류액 (석유)] : 해당없음
- [Fatty acids, (C=14-18) and (C=16-18)-unsatd.] : 해당없음
- [레진산 및 로진산, 칼륨염(RESIN ACIDS AND ROSIN ACIDS, POTASSIUM SALTS)] : 해당없음

*** EPCRA 302 규정 (40CFR355.30)**

- [스타이렌-부타디엔 고무(STYRENE-BUTADIENE RUBBER)] : 해당없음
- [수소처리된 중질 파라핀 증류액 (석유)] : 해당없음
- [Fatty acids, (C=14-18) and (C=16-18)-unsatd.] : 해당없음
- [레진산 및 로진산, 칼륨염(RESIN ACIDS AND ROSIN ACIDS, POTASSIUM SALTS)] : 해당없음

*** EPCRA 304 규정 (40CFR355.40)**

- [스타이렌-부타디엔 고무(STYRENE-BUTADIENE RUBBER)] : 해당없음
- [수소처리된 중질 파라핀 증류액 (석유)] : 해당없음
- [Fatty acids, (C=14-18) and (C=16-18)-unsatd.] : 해당없음
- [레진산 및 로진산, 칼륨염(RESIN ACIDS AND ROSIN ACIDS, POTASSIUM SALTS)] : 해당없음

*** EPCRA 313 규정 (40CFR372.65)**

- [스타이렌-부타디엔 고무(STYRENE-BUTADIENE RUBBER)] : 해당없음
- [수소처리된 중질 파라핀 증류액 (석유)] : 해당없음
- [Fatty acids, (C=14-18) and (C=16-18)-unsatd.] : 해당없음
- [레진산 및 로진산, 칼륨염(RESIN ACIDS AND ROSIN ACIDS, POTASSIUM SALTS)] : 해당없음

○ **로테르담 협약 물질**

- [스타이렌-부타디엔 고무(STYRENE-BUTADIENE RUBBER)] : 해당없음
- [수소처리된 중질 파라핀 증류액 (석유)] : 해당없음
- [Fatty acids, (C=14-18) and (C=16-18)-unsatd.] : 해당없음
- [레진산 및 로진산, 칼륨염(RESIN ACIDS AND ROSIN ACIDS, POTASSIUM SALTS)] : 해당없음

○ **스톡홀름 협약 물질**

- [스타이렌-부타디엔 고무(STYRENE-BUTADIENE RUBBER)] : 해당없음
- [수소처리된 중질 파라핀 증류액 (석유)] : 해당없음
- [Fatty acids, (C=14-18) and (C=16-18)-unsatd.] : 해당없음
- [레진산 및 로진산, 칼륨염(RESIN ACIDS AND ROSIN ACIDS, POTASSIUM SALTS)] : 해당없음

○ **몬트리올 의정서 물질**

- [스타이렌-부타디엔 고무(STYRENE-BUTADIENE RUBBER)] : 해당없음
- [수소처리된 중질 파라핀 증류액 (석유)] : 해당없음
- [Fatty acids, (C=14-18) and (C=16-18)-unsatd.] : 해당없음
- [레진산 및 로진산, 칼륨염(RESIN ACIDS AND ROSIN ACIDS, POTASSIUM SALTS)] : 해당없음

16. 그 밖의 참고사항

가. 자료의 출처

- 본 MSDS는 산업안전보건법 제 110조 및 고용노동부고시 제2020-130호(화학물질의 분류•표시 및 물질안전보건자료에 관한 기준)에 근거하여 국내 관련 규제 법규 현황 등을 고려하여 작성함.
- 본 MSDS는 KOSHA, NITE, ECHA, NLM, SIDS, IPCS, NCIS 등을 근거로 작성하였음.

나. 최초 작성일자

- 2021-02-24

다. 개정횟수 및 최종 개정일자

- 해당없음

라. 기타

- 이 정보는 근로자 건강, 환경, 안전을 보호하고자, 현재 가용할 수 있는 DB를 근거로 하여 작성하였음.