

# HAC 8250NH

## | 특성 및 용도 |

GRADE		특 성	용 도
ABS/PC Alloy	HAC8250NH	비할로겐난연용	컴퓨터하우징

## | 제품 물성표 |

시험항목 / 단위	시험규격 (ASTM)	시험조건	HAC Series
			8250NH 비할로겐난연
인장강도 [kg/cm <sup>2</sup> (psi)]	D638	23℃	540 (7,670)
굴곡강도 [kg/cm <sup>2</sup> (psi)]	D790	23℃	750 (10,660)
굴곡탄성율 [kg/cm <sup>2</sup> (psi)]	D790	23℃	23,000 (326,960)
Rockwell 경도	D785	R scale	115
신율 [%]	D638		50
IZOD 충격강도 [kg · cm/cm (ft · lb/in)]	D256	3.2mm, Notched 23℃ (73°F)	60 (11.0)
		6.4mm, Notched 23℃ (73°F)	30 (5.5)
용융지수 [g/10min]	D1238	200℃, 21.6kg	80
		230℃, 21.6kg	-
열변형온도 [℃ (°F)]	D648	18.6kg/cm <sup>2</sup> (264psi) Unannealed	80 (178)
VICAT 연화점 [℃ (°F)]	D1525		113 (235)
비중	D792	23℃	1.17
성형수출율 [%]	D955		0.4 - 0.6
난연도	UL*	1/16"(1.6mm)	V-0

(\* UL File No. E65424(CSA File No. LS66457)

(주1) 상기 물성치는 자연색 시편인 경우의 대표치이며 규격치는 아닙니다.

(주2) 착색품인 경우의 물성치는 색에 따라 상기 수치와 다소 차이가 있습니다.

(주3) 수치는 사출성형시편의 실온 23℃, 상대습도 50%에서의 측정치입니다.