

# 물질안전보건자료 (MSDS)

SOL 5132H

MSDS 번호 : AA03681-1220000526

Date of issue: 2019-01-24

Revision date: 2022-04-01

Version: R0002.0001

## 1. 화학제품과 회사에 관한 정보

### 가. 제품명

- SOL 5132H

### 나. 제품의 권고 용도와 사용상의 제한

- 용도 : 타이어 및 신발 등 원료  
- 사용상의 제한 : 자료없음

### 다. 제조자/공급자/유통업자 정보

- 회사명 : 금호석유화학(주) 여수공장  
- 주소 : 전남 여수시 평려동 287-1  
- 담당부서 : 품질보증팀  
- 전화번호 : (061)688-3060~9  
- 긴급 전화번호 : (061)688-3060~9  
- FAX 번호 : (061)688-3168

## 2. 유해성·위험성

### 가. 유해성·위험성 분류

- 해당없음

### 나. 예방조치 문구를 포함한 경고 표지 항목

- 그림문자
  - 해당없음
- 신호어
  - 해당없음
- 유해·위험 문구
  - 해당없음
- 예방조치문구
  - 1) 예방
    - 해당없음
  - 2) 대응
    - 해당없음
  - 3) 저장
    - 해당없음
  - 4) 폐기
    - 해당없음

### 다. 유해성·위험성 분류기준에 포함되지 않는 기타 유해성·위험성

- 자료없음

## 3. 구성성분의 명칭 및 함유량

화학물질명	관용명 및 이명(異名)	CAS 번호 또는 식별번호	함유량(%)
스타이렌-부타디엔 고무(STYRENE-BUTADIENE RUBBER)	자료없음	9003-55-8 / KE-13258	99.5
2,6-다이-3차-부틸-파라-크레솔	Antioxidant, 2,6-비스(1,1-다이 메틸에틸)-4-메틸페놀	128-37-0 / KE-03079	0.5

## 4. 응급조치 요령

**가. 눈에 들어갔을 때**

- 눈을 문지르지 마시오.
- 많은 양의 물을 사용하여 적어도 15분 동안 눈을 씻어내시오.

**나. 피부에 접촉했을 때**

- 오염된 의복 및 신발을 벗고 즉시 적어도 15분 동안 비누와 물로 씻어내시오.
- 오염된 피부는 재사용 전에 (충분히) 세탁하십시오.

**다. 흡입했을 때**

- 다량의 증기나 미스트에 노출되었을 경우 맑은 공기가 있는 곳으로 이동하십시오.
- 필요에 따른 조치를 취하십시오.

**라. 먹었을 때**

- 구토를 유발해야 하는지에 대해서 의사의 조언을 받으시오.
- 즉시 물로 입을 씻어내시오.

**마. 기타 의사의 주의사항**

- 오염상황을 의료관계자에게 알려 그들도 적절한 보호조치를 취하도록 하시오.

**5. 폭발·화재시 대처방법****가. 적절한(및 부적절한) 소화제**

- 분말 소화약제, 이산화탄소, 물 분무, 또는 일반적인 포말 소화제
- 대형 화재시 : 물 분무, 안개살포 또는 일반적인 포말 소화제
- 직사주수를 사용한 소화는 피하십시오.
- 화재 진압 시 방화복, 소방용 구조헬멧, 소방용 안전화, 소방용 안전장갑, 공기호흡기를 착용하십시오.

**나. 화학물질로부터 생기는 특정 유해성**

- 열이나 불꽃에 노출 시에는 경미한 화재위험이 있음
- 가열시 용기가 폭발할 수 있음
- 분진/공기 혼합물은 발화 또는 폭발할 수 있음
- 열분해시 일산화탄소, 이산화탄소 및 자극성 흡, 유독성 및 자극성 가스를 생성할 수 있음

**다. 화재 진압 시 착용할 보호구 및 예방조치**

- 필요시 적절한 보호장비를 착용하십시오.
- 열, 불꽃, 화염 및 기타 점화원과의 접촉을 피할 것
- 물 분무와 포말은 거품이 발생하지 않도록 조심스럽게 사용하고 가능한 먼 거리에서 사용할 것.
- 화재가 완전히 진화될때까지 충분한 양의 물로 용기를 냉각시키시오.
- 관계인 외 접근을 막고 위험 지역의 출입을 금지하십시오.
- 과도한 물 분무를 피할 것.
- 물 분무로 노출된 표면을 냉각시키기 위하여 사용하고 가능한 먼 거리에서 사용할 것.

**6. 누출 사고 시 대처방법****가. 인체를 보호하기 위해 필요한 조치 사항 및 보호구**

- 밀폐된 공간에 출입하기 전에 환기를 실시하십시오.
- 누출된 물질을 만지지 마시오. 작업자가 위험 없이 누출을 중단시킬 수 있으면 중단시키시오.
- 누출지역으로부터 안전한 지역으로 용기를 이동하십시오.
- 모든 점화원을 제거하십시오
- 반드시 바람을 등지고 작업하고 바람을 안고 있는 사람을 대피시키시오.
- 보호구를 착용한 후 손상된 용기 또는 누출된 물질을 처리하십시오.

**나. 환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항**

- 누출물이 하수시설, 수계에 유입되지 않도록 차단시키시오.
- 누출량이 많은 경우 119나 환경부, 지방환경관리청, 시·도(환경지도과)에 신고하십시오.

**다. 정화 또는 제거 방법**

- 다량누출 : 저지대를 피하고 바람과 반대방향에 있도록 하시오. 누출물질의 처리를 위해 제방을 축조하여 관리하십시오.
- 기준량 이상 배출 시 중앙정부, 지방자치단체에 배출 내용을 통지하십시오.
- 폐기물관리법(환경부)에 의해 처리하십시오.

- 누출된 물질의 처분을 위해 적당한 용기에 수거하십시오.
- 작은 고체상 유출 : 누출된 물질의 처분을 위해 적당한 용기에 수거하십시오.
- 누출된 물질은 적당한 용기에 쓸어 담고 오염된 장소를 청소하십시오.
- 폐수가 수로, 하수구, 지하로 유입되거나 확산되는 것을 방지하십시오.

## 7. 취급 및 저장 방법

### 가. 안전취급요령

- 공학적 관리 및 개인보호구를 참조하여 작업하십시오.
- 통풍이 잘 되는 장소에서만 취급하십시오.
- 316 ℃ 이상 온도는 피할 것
- 분진 발생과 축적을 최소화할 것
- 눈, 피부, 의복 접촉을 피할 것
- 불꽃방지도구 및 방폭장비를 사용할 것.
- 열, 불꽃, 화염, 정전기 및 기타 점화원과의 접촉을 피할 것.
- 용기의 액체와 증기 잔여물은 위험성이 있으므로 용기를 완전하게 비울 것.
- 폭발성 잔류물이 남아있을 수 있기 때문에 압력, 절단, 용접, 납땜, 구멍 뚫기, 갈기 행위 등을 하지 말 것.
- 하역 전에 풍상에 머물고 출입구를 열고 환기시킬 것.
- 오염된 의복을 제거하고 물과 비누로 씻을 것.
- 취급 후 철저히 세척할 것.
- BALE 무게가 35kg으로 운반 중 부상을 입을 위험이 있으므로 기구를 이용하여 운반할 것.
- 포장재(Steel band) 해체시 보호장갑을 착용하고 적절한 도구를 이용할 것.

### 나. 안전한 저장 방법

- 누출여부를 주기적으로 점검하십시오.
- 손상된 용기는 사용하지 마십시오.
- 화기엄금
- 상온에서 저장할 것.
- 습기 및 이물질이 혼입되지 않는 서늘한 장소와 환기가 되는 곳에 저장할 것.
- 과도한 열, 햇빛의 직사광선 및 기타 점화원과의 접촉을 피할 것.
- 상수도 및 하수도에서 떨어진 장소에 저장하십시오.

## 8. 노출방지 및 개인보호구

### 가. 화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등

- 국내노출기준
  - [2,6-다이-3차-뷰틸-파라-크레솔] : TWA : 2 mg/m<sup>3</sup>
  - [스타이렌-부타디엔 고무(STYRENE-BUTADIENE RUBBER)] : 해당없음
- ACGIH노출기준
  - [2,6-다이-3차-뷰틸-파라-크레솔] : TWA, 2 mg/m<sup>3</sup>, Inhalable particulate and vapor
  - [스타이렌-부타디엔 고무(STYRENE-BUTADIENE RUBBER)] : 해당없음
- 생물학적 노출기준
  - [스타이렌-부타디엔 고무(STYRENE-BUTADIENE RUBBER)] : 해당없음
  - [2,6-다이-3차-뷰틸-파라-크레솔] : 해당없음

### 나. 적절한 공학적 관리

- 가스, 증기, 미스트, 흠 또는 분진이 발산되는 작업장에 대하여는 공기 중에 이들 함유농도가 보건상 유해한 정도를 초과하지 않기를 권장함

### 다. 개인 보호구

- 호흡기 보호
  - 해당물질에 직접적인 노출 또는 노출 가능성이 있는 경우, 한국산업안전보건공단 인증을 받은 방진마스크를 착용할 것.
  - 호흡보호는 최소농도부터 최대농도까지 분류됨.
  - 사용전에 경고 특성을 고려하십시오.
  - 분진, 미스트, 흠용 호흡보호구
  - 공기여과식 호흡보호구(고효율 미립자 여과재)
  - 전동팬 부착 호흡보호구(분진, 미스트, 흠용 여과재)
  - 고효율 미립자 필터가 부착된 자급식 호흡용 보호구
  - 미지농도 또는 기타 생명이나 건강에 급박한 위험이 있는 경우: 송기마스크(복합식 에어라인 마스크), 공기호흡기(전면형)
- 눈 보호

- 해당물질에 직접적인 노출 또는 노출 가능성이 있는 경우, 한국산업안전보건공단 인증을 받은 화학물질용 보안경을 착용할 것.
- 작업장 가까운 곳에 세안설비와 비상세척설비(샤워식)를 설치하시오.
- **손 보호**
  - 해당물질에 직접적인 노출 또는 노출 가능성이 있는 경우, 한국산업안전보건공단 인증을 받은 화학물질용 안전 장갑을 착용할 것.
- **신체 보호**
  - 해당물질에 직접적인 노출 또는 노출 가능성이 있는 경우, 한국산업안전보건공단 인증을 받은 화학물질용 보호복을 착용할 것.

**9. 물리화학적 특성**

가. 외관	
- 성상	고체
- 색	짙은 암갈색
나. 냄새	약간의 냄새
다. 냄새역치	자료없음
라. pH	자료없음
마. 녹는점/어는점	자료없음
바. 초기 끓는점과 끓는점 범위	자료없음
사. 인화점	자료없음
아. 증발 속도	자료없음
자. 인화성 (고체, 기체)	자료없음
차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한	자료없음
카. 증기압	자료없음
타. 용해도	불용성
파. 증기밀도	자료없음
하. 비중	0.95 (20 °C)
거. N-옥탄올/물 분배계수	자료없음
너. 자연발화온도	자료없음
더. 분해온도	자료없음
러. 점도	자료없음
머. 분자량	해당없음

**10. 안정성 및 반응성**

**가. 화학적 안정성 및 유해 반응의 가능성**

- 권장된 보관과 취급시 안정함.

**나. 피해야 할 조건**

- 혼합금지 물질 및 조건을 피하시오.
- 햇빛의 직사광선, 50 °C 이상, 분진, 열, 불꽃, 화염 및 기타 점화원과의 접촉을 피할 것.
- 316°C 이상의 온도는 피할 것.

**다. 피해야 할 물질**

- 산, (강)염기, 인화성 물질, 염기, 할로 탄소 화합물, 강산화제(질산염, 염소산염, 과산화물), 산염화물, 산무수물, 과산화물, 금속, 스틸, 동, 구리(합금)

**라. 분해시 생성되는 유해물질**

- 일산화탄소, 이산화탄소, 연기, 탄화수소, 시안화수소, 알데히드류, 방향성물질, 기타 질식성 물질

**11. 독성에 관한 정보**

**가. 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보**

- (호흡기)
  - 자료없음
- (경구)
  - 자료없음
- (눈·피부)
  - 자료없음

**나. 건강 유해성 정보**

- 급성 독성

- \* 경구 독성
  - 제품 (ATEmix) : 자료없음
  - [2,6-다이-3차-뷰틸-파라-크레솔] : LD50 >6000 mg/kg Rat (OECD TG 401, GLP)
  - [스타이렌-부타디엔 고무(STYRENE-BUTADIENE RUBBER)] : 자료없음
- \* 경피 독성
  - 제품 (ATEmix) : 자료없음
  - [2,6-다이-3차-뷰틸-파라-크레솔] : LD50 >2000 mg/kg Rabbit (No death, OECD TG 402, GLP) (ECHA)
  - [스타이렌-부타디엔 고무(STYRENE-BUTADIENE RUBBER)] : 자료없음
- \* 흡입 독성
  - 제품 (ATEmix) : 자료없음
  - [2,6-다이-3차-뷰틸-파라-크레솔] : Dust LC50 >2 mg/l 4 hr Rat (LC50 ≤ 0.05 mg/L 4hr mouse) (OSHR)
  - [스타이렌-부타디엔 고무(STYRENE-BUTADIENE RUBBER)] : 자료없음
- 피부 부식성 또는 자극성
  - [2,6-다이-3차-뷰틸-파라-크레솔] : 토끼를 이용한 피부부식성/자극성시험결과, 매우 약간 자극성을 나타냄 (전체자극지수 : 0.3~0.7/8) (ECHA)
  - [스타이렌-부타디엔 고무(STYRENE-BUTADIENE RUBBER)] : 자료없음
- 심한 눈 손상 또는 자극성
  - [스타이렌-부타디엔 고무(STYRENE-BUTADIENE RUBBER)] : 토끼를 이용한 안자극성 실험결과(STANDARD DRAIZE TEST) : 약한 자극(Mild, 500mg/24H) (RTECS)
  - [2,6-다이-3차-뷰틸-파라-크레솔] : 토끼를 이용한 심한눈손상/자극성시험결과, 매우 약한 결막자극을 보였으나 72시간 후 완전히 회복됨 (결막지수=0.5/3, 각막지수=0/2, 홍채지수=0/2, 결막부종지수=0.1/4) (ECHA)
- 호흡기 과민성
  - [스타이렌-부타디엔 고무(STYRENE-BUTADIENE RUBBER)] : 자료없음
  - [2,6-다이-3차-뷰틸-파라-크레솔] : 자료없음
- 피부 과민성
  - [2,6-다이-3차-뷰틸-파라-크레솔] : 사람을 대상으로 패치 시험 결과, 양성 반응(11/11454) 및 자극성 및 과민성의심 반응(51/11454)이 도출되었으나 대상물질인 BHT는 비과민성으로 판단됨
  - [스타이렌-부타디엔 고무(STYRENE-BUTADIENE RUBBER)] : 자료없음
- 발암성
  - \* 환경부 화학물질관리법
    - [스타이렌-부타디엔 고무(STYRENE-BUTADIENE RUBBER)] : 해당없음
    - [2,6-다이-3차-뷰틸-파라-크레솔] : 해당없음
  - \* IARC
    - [스타이렌-부타디엔 고무(STYRENE-BUTADIENE RUBBER)] : Group 3
    - [2,6-다이-3차-뷰틸-파라-크레솔] : Group 3
  - \* OSHA
    - [스타이렌-부타디엔 고무(STYRENE-BUTADIENE RUBBER)] : 해당없음
    - [2,6-다이-3차-뷰틸-파라-크레솔] : 해당없음
  - \* ACGIH
    - [2,6-다이-3차-뷰틸-파라-크레솔] : A4
    - [스타이렌-부타디엔 고무(STYRENE-BUTADIENE RUBBER)] : 해당없음
  - \* NTP
    - [스타이렌-부타디엔 고무(STYRENE-BUTADIENE RUBBER)] : 해당없음
    - [2,6-다이-3차-뷰틸-파라-크레솔] : 해당없음
  - \* EU CLP
    - [스타이렌-부타디엔 고무(STYRENE-BUTADIENE RUBBER)] : 해당없음
    - [2,6-다이-3차-뷰틸-파라-크레솔] : 해당없음
- 생식세포 변이원성
  - [2,6-다이-3차-뷰틸-파라-크레솔] : 시험관 내 미생물을 이용한 복귀돌연변이시험결과(OECD TG 471) 대사활성계 없는 경우 양성, 포유류 배양세포를 이용한 염색체이상시험(OECD TG 473, GLP), 포유류 배양세포를 이용한 유전자돌연변이시험(OECD TG 476) 결과 대사활성계 유무에 관계 없이 음성 생체 내 포유류 간세포를 이용한 Unsheduled DNA Synthesis(UDS) 시험 결과(OECD TG 486, GLP) 마우스 골수세포를 이용한 소핵시험(OECD 474, GLP)결과 음성 (ECHA)
  - [스타이렌-부타디엔 고무(STYRENE-BUTADIENE RUBBER)] : 자료없음
- 생식독성
  - [2,6-다이-3차-뷰틸-파라-크레솔] : 랫트를 대상으로 2세대 발암성 시험 결과, 25, 100, 500mg/kg 용량에서 BHT를 급여 한 F0세대의 생식 능력에 아무런 부작용이 없었음 (ECHA)
  - [스타이렌-부타디엔 고무(STYRENE-BUTADIENE RUBBER)] : 자료없음
- 특정 표적장기 독성 (1회 노출)
  - [2,6-다이-3차-뷰틸-파라-크레솔] : 4g을 섭취 한 여성은 위경련, 무가치 함, 구토, 피로감, 정신 장애 및 단기간의 무의식 상태를 보였습니다. 또한 흡화유 80g은 여성에게 신경 증상이 나타나게 하는 것과 관련있다는 서술에 따라 구분1(신경계)로 분류 (CERi 위험 데이터 (1997), ACGIH (2001), SIDS (2002)) (NITE)
  - [스타이렌-부타디엔 고무(STYRENE-BUTADIENE RUBBER)] : 자료없음
- 특정 표적장기 독성 (반복 노출)

- [2,6-다이-3차-뷰틸-파라-크레솔]: 랫드를 이용한 2세대 발암성 시험 결과, F1세대 간 효소 증가, 체중 증가, 간세포 병소, 갑상선 기능 항진증, 간 비대증 등이 관찰됨 (NOAEL F1, 수=25 mg/kg bw/day (nominal)) (GLP) 마우스, 랫드, 햄스터를 대상으로 반복투여경피독성 시험 결과, 간 손상이 관찰됨 (ECHA)

- [스타이렌-부타디엔 고무(STYRENE-BUTADIENE RUBBER)]: 자료없음

○ **흡인 유해성**

- [스타이렌-부타디엔 고무(STYRENE-BUTADIENE RUBBER)]: 자료없음

- [2,6-다이-3차-뷰틸-파라-크레솔]: 자료없음

○ **고용노동부고시**

\* **발암성**

- [스타이렌-부타디엔 고무(STYRENE-BUTADIENE RUBBER)]: 해당없음

- [2,6-다이-3차-뷰틸-파라-크레솔]: 해당없음

\* **생식세포 변이원성**

- [스타이렌-부타디엔 고무(STYRENE-BUTADIENE RUBBER)]: 해당없음

- [2,6-다이-3차-뷰틸-파라-크레솔]: 해당없음

\* **생식독성**

- [스타이렌-부타디엔 고무(STYRENE-BUTADIENE RUBBER)]: 해당없음

- [2,6-다이-3차-뷰틸-파라-크레솔]: 해당없음

## 12. 환경에 미치는 영향

### 가. 생태독성

○ **어류**

- [2,6-다이-3차-뷰틸-파라-크레솔]: LC50 >0.57 mg/l 96 hr Other(Danio rerio, Semi-still water culture, EU Method C.1, GLP) (ECHA)

- [스타이렌-부타디엔 고무(STYRENE-BUTADIENE RUBBER)]: 자료없음

○ **갑각류**

- [2,6-다이-3차-뷰틸-파라-크레솔]: EC50 0.48 mg/l 48 hr Daphnia magna(Still water culture, OECD TG 202, GLP) (ECHA)

- [스타이렌-부타디엔 고무(STYRENE-BUTADIENE RUBBER)]: 자료없음

○ **조류**

- [2,6-다이-3차-뷰틸-파라-크레솔]: EC50 >0.4 mg/l 72 hr Scenedesmus subspicatus(Still water culture, EU Method C.3, GLP) (ECHA)

- [스타이렌-부타디엔 고무(STYRENE-BUTADIENE RUBBER)]: 자료없음

### 나. 잔류성 및 분해성

○ **잔류성**

- [2,6-다이-3차-뷰틸-파라-크레솔]: 5.03 log Kow (Estimate)

- [스타이렌-부타디엔 고무(STYRENE-BUTADIENE RUBBER)]: 자료없음

○ **분해성**

- [스타이렌-부타디엔 고무(STYRENE-BUTADIENE RUBBER)]: 자료없음

- [2,6-다이-3차-뷰틸-파라-크레솔]: 자료없음

### 다. 생물 농축성

○ **생물 농축성**

- [2,6-다이-3차-뷰틸-파라-크레솔]: BCF 465 (L/kg) (ECHA)

- [스타이렌-부타디엔 고무(STYRENE-BUTADIENE RUBBER)]: 자료없음

○ **생분해성**

- [2,6-다이-3차-뷰틸-파라-크레솔]: 4.5 % 28 day (OECD Guideline 301 C) (ECHA)

- [스타이렌-부타디엔 고무(STYRENE-BUTADIENE RUBBER)]: 자료없음

### 라. 토양 이동성

- [스타이렌-부타디엔 고무(STYRENE-BUTADIENE RUBBER)]: 자료없음

- [2,6-다이-3차-뷰틸-파라-크레솔]: 자료없음

### 마. 오존층 유해성

- [2,6-다이-3차-뷰틸-파라-크레솔]: 해당없음

- [스타이렌-부타디엔 고무(STYRENE-BUTADIENE RUBBER)]: 해당없음

### 바. 기타 유해 영향

- [2,6-다이-3차-뷰틸-파라-크레솔]: Fish(Oryzias latipes): NOEC(42d) 0.053 mg/L (Flow-through, OECD TG 210, GLP), Crustaceans(Daphnia magna): NOEC(21d) 0.023 mg/L (Semi-static, OECD TG 202, GLP), Algae: NOEC(72h) 1 mg/L (Static, OECD TG 201, GLP) (ECHA)

- [스타이렌-부타디엔 고무(STYRENE-BUTADIENE RUBBER)]: 자료없음

### 13. 폐기 시 주의사항

#### 가. 폐기방법

- 폐기물의 발생을 최대한 억제하고, 발생한 폐기물을 스스로 재활용함으로써 폐기물의 배출을 최소화할 것.
- 유수분리가 가능한 것은 유수분리방법으로 사전 처리할 것.
- 소각 처리할 것.
- 소각하시오. 소각이 곤란한 경우에는 최대지름 15센티미터 이하의 크기로 파쇄·절단 또는 용융한 후 지정폐기물을 매립할 수 있는 관리형 매립시설에 매립하시오.

#### 나. 폐기시 주의사항

- 사업장폐기물을 배출하는 사업자(사업장폐기물배출자)는 사업장에서 발생하는 폐기물을 스스로 처리하거나, 폐기물처리업자, 다른 사람의 폐기물을 재생처리 하는 자, 폐기물 처리시설을 설치 운영하는 자에게 위임하여 처리하여야 함.
- 폐기물관리법상 규정을 준수할 것.

### 14. 운송에 필요한 정보

#### 가. 유엔번호(IMDG CODE/IATA DGR)

- 해당없음

#### 나. 유엔 적정 선적명

- 해당없음

#### 다. 운송에서의 위험성 등급

- 해당없음

#### 라. 용기등급(IMDG CODE/IATA DGR)

- 해당없음

#### 마. 해양오염물질

- 해당없음

#### 바. 사용자가 운송 또는 운송 수단에 관련해 알 필요가 있거나 필요한 특별한 안전 대책

- 지역 운송 시 위험물안전관리법에 따름.
- DOT 및 기타 규정에 맞게 포장 및 운송.
- 화재 시 비상조치의 종류 : 자료없음
- 유출 시 비상조치의 종류 : 자료없음

### 15. 법적 규제현황

#### 가. 산업안전보건법에 의한 규제

- 작업환경측정물질
  - [스타이렌-부타디엔 고무(STYRENE-BUTADIENE RUBBER)] : 해당없음
  - [2,6-다이-3차-뷰틸-파라-크레솔] : 해당없음
- 노출기준설정물질
  - 해당됨 (2,6-다이-3차-뷰틸-파라-크레솔)
  - [스타이렌-부타디엔 고무(STYRENE-BUTADIENE RUBBER)] : 해당없음
- 관리대상유해물질
  - [스타이렌-부타디엔 고무(STYRENE-BUTADIENE RUBBER)] : 해당없음
  - [2,6-다이-3차-뷰틸-파라-크레솔] : 해당없음
- 특수건강검진대상물질
  - [스타이렌-부타디엔 고무(STYRENE-BUTADIENE RUBBER)] : 해당없음
  - [2,6-다이-3차-뷰틸-파라-크레솔] : 해당없음
- 제조등금지물질
  - [스타이렌-부타디엔 고무(STYRENE-BUTADIENE RUBBER)] : 해당없음
  - [2,6-다이-3차-뷰틸-파라-크레솔] : 해당없음
- 허가대상물질
  - [스타이렌-부타디엔 고무(STYRENE-BUTADIENE RUBBER)] : 해당없음
  - [2,6-다이-3차-뷰틸-파라-크레솔] : 해당없음
- PSM대상물질
  - [스타이렌-부타디엔 고무(STYRENE-BUTADIENE RUBBER)] : 해당없음
  - [2,6-다이-3차-뷰틸-파라-크레솔] : 해당없음

## 나. 화학물질의 등록 및 평가 등에 관한 법률

- 등록대상기존화학물질
  - [2,6-다이-3차-뷰틸-파라-크레솔]: 해당없음
  - [스타이렌-부타디엔 고무(STYRENE-BUTADIENE RUBBER)]: 해당없음
- 중점관리물질
  - [2,6-다이-3차-뷰틸-파라-크레솔]: 해당없음
  - [스타이렌-부타디엔 고무(STYRENE-BUTADIENE RUBBER)]: 해당없음
- CMR(발암성, 생식세포변이원성, 생식독성) 및 CMR 우려 물질
  - [2,6-다이-3차-뷰틸-파라-크레솔]: 해당없음
  - [스타이렌-부타디엔 고무(STYRENE-BUTADIENE RUBBER)]: 해당없음

## 다. 화학물질관리법에 의한 규제

- 유독물질
  - [스타이렌-부타디엔 고무(STYRENE-BUTADIENE RUBBER)]: 해당없음
  - [2,6-다이-3차-뷰틸-파라-크레솔]: 해당없음
- 배출량조사대상화학물질
  - 해당없음 (1% 이상 함유한 2,6-다이-3차-뷰틸-파라-크레솔)
  - [스타이렌-부타디엔 고무(STYRENE-BUTADIENE RUBBER)]: 해당없음
- 사고대비물질
  - [스타이렌-부타디엔 고무(STYRENE-BUTADIENE RUBBER)]: 해당없음
  - [2,6-다이-3차-뷰틸-파라-크레솔]: 해당없음
- 제한물질
  - [스타이렌-부타디엔 고무(STYRENE-BUTADIENE RUBBER)]: 해당없음
  - [2,6-다이-3차-뷰틸-파라-크레솔]: 해당없음
- 허가물질
  - 해당없음
- 금지물질
  - [스타이렌-부타디엔 고무(STYRENE-BUTADIENE RUBBER)]: 해당없음
  - [2,6-다이-3차-뷰틸-파라-크레솔]: 해당없음

## 라. 위험물안전관리법에 의한 규제

- 위험물에 해당되지 않음

## 마. 폐기물관리법에 의한 규제

- 본 제품은 사업장에서 발생하는 폐기물 중 폐기물관리법시행령[별표1]에 의해 지정폐기물(폐합성고분자화합물)에 해당됨.

## 바. 기타 국내 및 외국법에 의한 규제

- 잔류성 오염물질 관리법
  - [2,6-다이-3차-뷰틸-파라-크레솔]: 해당없음
  - [스타이렌-부타디엔 고무(STYRENE-BUTADIENE RUBBER)]: 해당없음
- EU 분류 정보
  - \* 확정분류 결과
    - [스타이렌-부타디엔 고무(STYRENE-BUTADIENE RUBBER)]: 해당없음
    - [2,6-다이-3차-뷰틸-파라-크레솔]: 해당없음
- 미국 관리 정보
  - \* OSHA 규정 (29CFR1910.119)
    - [스타이렌-부타디엔 고무(STYRENE-BUTADIENE RUBBER)]: 해당없음
    - [2,6-다이-3차-뷰틸-파라-크레솔]: 해당없음
  - \* CERCLA 103 규정 (40CFR302.4)
    - [스타이렌-부타디엔 고무(STYRENE-BUTADIENE RUBBER)]: 해당없음
    - [2,6-다이-3차-뷰틸-파라-크레솔]: 해당없음
  - \* EPCRA 302 규정 (40CFR355.30)
    - [스타이렌-부타디엔 고무(STYRENE-BUTADIENE RUBBER)]: 해당없음
    - [2,6-다이-3차-뷰틸-파라-크레솔]: 해당없음
  - \* EPCRA 304 규정 (40CFR355.40)
    - [스타이렌-부타디엔 고무(STYRENE-BUTADIENE RUBBER)]: 해당없음
    - [2,6-다이-3차-뷰틸-파라-크레솔]: 해당없음
  - \* EPCRA 313 규정 (40CFR372.65)
    - [스타이렌-부타디엔 고무(STYRENE-BUTADIENE RUBBER)]: 해당없음



- [2,6-다이-3차-뷰틸-파라-크레솔]: 해당없음

○ 로테르담 협약 물질

- [스타이렌-부타디엔 고무(STYRENE-BUTADIENE RUBBER)]: 해당없음

- [2,6-다이-3차-뷰틸-파라-크레솔]: 해당없음

○ 스톡홀름 협약 물질

- [스타이렌-부타디엔 고무(STYRENE-BUTADIENE RUBBER)]: 해당없음

- [2,6-다이-3차-뷰틸-파라-크레솔]: 해당없음

○ 몬트리올 의정서 물질

- [스타이렌-부타디엔 고무(STYRENE-BUTADIENE RUBBER)]: 해당없음

- [2,6-다이-3차-뷰틸-파라-크레솔]: 해당없음

## 16. 그 밖의 참고사항

### 가. 자료의 출처

- 본 MSDS는 산업안전보건법 제 110조 및 고용노동부고시 제2020-130호(화학물질의 분류·표시 및 물질안전보건자료에 관한 기준)에 근거하여 국내 관련 규제 법규 현황 등을 고려하여 작성함.

- 본 MSDS는 KOSHA, NITE, ECHA, NLM, SIDS, IPCS, NCIS 등을 근거로 작성하였음.

### 나. 최초 작성일자

- 2019-01-24

### 다. 개정횟수 및 최종 개정일자

- 1회, 2021-02-25

### 라. 기타

- 이 정보는 근로자 건강, 환경, 안전을 보호하고자, 현재 가용할 수 있는 DB를 근거로 하여 작성하였음.